




J Hewit & Sons Ltd

TANNERS AND LEATHER DRESSERS



Kinault Leather Works
Currie
EDINBURGH
EH14 5RS

Tel : +44 (0) 131 449 2206
Fax: +44 (0) 131 451 5081
sales@hewit.com
www.hewit.com

LEDERSORTEN

J. Hewit & Sons Ltd ist stolz auf sein einmaliges Angebot an Spezialledern für unterschiedliche Zwecke, insbesondere für die Buchbinder- und Lederwarenindustrie. Bei der Lederherstellung kommen traditionelle wie auch moderne Arbeitsmethoden zum Einsatz, ferner unsere über 200jährige Erfahrung. Die meisten der unten aufgeführten Leder sind rein pflanzlich gegerbt. Als Gerbstoffe verwenden wir Extrakte der Sumac-, Tara- und Myrobalan-Pflanze, womit wir unseren Ledern die Qualität und Eigenschaften verleihen, die von hochwertigen Buchbinderledern erwartet werden. Wo immer möglich, werden moderne, lichtbeständige Farben verwendet. Indische Ziegenhäute sind bei Anlieferung bereits vorgegerbt. Wir entfernen die ursprüngliche Gerbung und ersetzen sie durch eine der oben genannten pflanzlichen Gerbungen.

Chieftain-Ziegenleder

Die Rohhäute stammen aus Indien und umgebenden Regionen. Die Häute haben eine natürliche, geschrumpfte Narbung (ähnlich der traditionellen Levant-Narbung) und eine natürliche, polierte Oberfläche. Dieses Leder wird unter Zusatz von Aluminiumsalzen neu gegerbt, wodurch eine äußerst strapazierfähige, für den Archivgebrauch geeignete Gerbung entsteht. Das Leder ist anilingefärbt und besitzt eine halbtransparente Oberfläche.

Durchschnittliche Hautgröße: 0,64 – 0,72m² (7 - 7¾ft²)
Abmessungen ca: 68 x 57 cm
Standardstärke: 1,0 mm
Erhältliche Farben: 15 Standardfarbtöne, grau und violett
Klassen: I, II und III

Pentland-Ziege

Indische Ziegenhäute werden leicht chagriniert, um einen nigerianischen Effekt zu erzielen. Das rein pflanzlich gegerbte Leder ist anilingefärbt und handpoliert, wodurch ein höchst attraktives Finish und ein Narbenmuster entsteht, wie es normalerweise bei nigerianischen Ziegenhäuten anzutreffen ist.

Durchschnittliche Hautgröße: 0,60 m² – 0,70 m² (6½ ft² – 7½ ft²)
Zuschnittgröße ca: 65 x 55 cm
Standardstärke: 0,8 mm
Erhältliche Farben: 22 Spezialtöne
Klassen: I, II und III

Hand Grain Goat (Handgekrispeltes Ziegenleder)

Wie beim Chieftain-Leder stammen die Rohhäute normalerweise aus Indien und den umgebenden Regionen. Die Häute verfügen über eine natürliche Narbung, die auf traditionelle und aufwendige Weise handgekrispelt wird. Dabei wird die Haut gefaltet und die beiden genarbten Oberflächen in verschiedener Richtung aneinander gerieben. Das Leder erhält ein Anilinfinish und wird abschließend poliert.

Durchschnittliche Hautgröße:	0,60 m ² – 0,70 m ² (6½ ft ² - 7½ ft ²)
Zuschnittgröße ca:	75 x 60 cm
Standardstärke:	1,0 mm
Erhältliche Farben:	Begrenzte Liefermengen in 15 Standardtöne (gleiche Farben wie Chieftain)
Klassen:	I und II

Kinauld-Ziegenleder

Kinauld-Ziegenleder wurde als Ergänzung zu unserem derzeitigen Sortiment an Buchbinderledern konzipiert. Kinauld wird aus anilingefärbten Qualitätshäuten gefertigt, die mit einem semitransparenten Finish auf Kaseinbasis versehen werden. Die Narbung wird künstlich aufgeprägt. Das resultierende Leder verfügt über ein natürliches, attraktives Aussehen und bietet den Vorteil, dass ca. 65% der Häute eines Produktionslaufs Klasse 1 sind.

Durchschnittliche Hautgröße:	0,65 m ² – 0,74 m ² (7 ft ² – 8 ft ²)
Zuschnittgröße ca:	65 x 75 cm
Standardstärke:	0,8 mm
Erhältliche Farben:	Auf Bestellung – Mindestbestellmenge 24 Häute
Klassen:	I und II

Alum Tawed Goat (Weißgegerbtes Ziegenleder)

Weißgegerbte Leder (Alaungerbung) sind für ihre archivarischen Qualitäten, ihre extreme Stärke und Langlebigkeit bekannt. Wir stellen alaungegerbtes Ziegenleder in zwei Farbtönen her, weiß und cremefarben.

Durchschnittliche Hautgröße:	0,58 m ² – 0,70 m ² (6¼ ft ² – 7½ ft ²)
Zuschnittgröße ca:	75 x 60 cm
Standardstärke:	0,9 mm
Erhältliche Farben:	Weiß und Creme
Klassen:	I und II

Fair Goatskin (Helles Ziegenleder)

Dieses natürliche, aus skandinavischen Ziegenhäuten gefertigte Leder eignet sich besonders für Konservierungs-, Reparatur- und Restaurationszwecke. Es wird häufig zur Verstärkung alter Bucheinbände aus Schaf- und Ziegenleder verwendet und kann mit einer geeigneten Narbung geprägt werden. Dieses Leder wird ungefärbt geliefert und kann vom Buchbinder nach Wunsch gefärbt werden.

Durchschnittliche Hautgröße:	0,60 m ² – 0,70 m ² (6½ ft ² - 7½ ft ²)
Zuschnittgröße ca:	65 x 75 cm
Standardstärke:	1,0 mm
Erhältliche Farben:	Natur
Klassen:	I und II

Rough Goatskin (Aufgerautes Ziegenleder)

Wir nehmen natürliches Ziegenleder aus unserer Standardproduktion und schleifen die Rückseite an. Der daraus entstehende, weiche, wildlederartige „Flor“ hat dem aufgerauten Ziegenleder auch den Namen „Reverse Goat“ (umgekehrtes Ziegenleder) gegeben. Dieses Leder wird häufig zum Binden von Rechnungsbüchern verwendet.

Durchschnittliche Hautgröße:	0,63 m ² - 0,72 m ² (6¾ ft ² - 7¾ ft ²)
Zuschnittgröße ca:	65 x 75 cm
Standardstärke:	1,0 mm
Erhältliche Farben:	Natur
Klassen:	I und II

Bookcalf (Buch-Kalbsleder)

Die Kalbsfelle stammen in erster Linie aus Skandinavien. Die Häute werden anilingefärbt und auf unserer „Glastrocknungsmaschine“ getrocknet, wodurch die mit dieser Lederqualität verbundene Weichheit und natürliche Schönheit entsteht. Die Oberfläche ist saugfähig und zur Weiterfärbung geeignet.

Durchschnittliche Hautgröße:	0,74 m ² - 0,93 m ² (8 ft ² – 10 ft ²)
Zuschnittgröße ca:	75 x 65 cm
Standardstärke:	0,8 mm
Erhältliche Farben:	14 Standardfarbtöne sowie hell (ungefärbt) und Weizen
Klassen:	I, II und III

BVC Repair Calf (Reparatur-Kalbsleder)

BVC Repair Kalb stammen aus dem indischen Subkontinent. Das Leder gegerbt wird zunächst an der Quelle mit Mimosen, oder Materialien aus der gleichen Familie von Tanninen. Wenn die Felle gelangen in unseren Edinburgh Gerberei, entfernen wir die Mehrheit in diesem ursprünglichen tannage und dann wieder-tan, mit Tara oder Sumach. Neben der Verbesserung der Leder mit diesen überlegenen tannages wir auch unsere Archival tannage, nachgiebig, dass Leder ist langlebig und ein Vergnügen zu verwenden. Diese Häute werden in einer Mischung von ganzen Fellen oder "Seiten" (die Hälfte Felle aus viel größeren Ganzen Skins).

Durchschnittliche Hautgröße:	0,74 m ² - 0,93 m ² (8 ft ² – 10 ft ²)
Zuschnittgröße ca:	75 x 65 cm
Standardstärke:	0,8 mm
Erhältliche Farben:	8 Brauntöne sowie Hellbraun
Klassen:	II, III und IV

Archival Calf (Archivier-Kalbsleder)

Hierbei handelt es sich um skandinavische Kalbshäute, die auf die gleiche Weise gegerbt werden wie unser normales Buch-Kalbsleder. Das Leder wird unter Zusatz von Aluminium ein zweites Mal gegerbt, auf die gleiche Weise gefärbt wie Buch-Kalbsleder und mit einem Anilinfinish versehen. Im Vergleich zum Buch-Kalbsleder (bzw. Reparatur-Kalbsleder) verfügt dieses Leder über eine etwas auffälligere Narbung und bekommt in der Handhabung nicht so leicht schlechte Stellen. Bitte beachten, dass das „helle“ Archivier-Kalbsleder aufgrund der verwendeten Kombination aus pflanzlichen Tanninen und Aluminium einen hellgelben Schimmer besitzt.

Durchschnittliche Hautgröße:	0,74 m ² - 0,86 m ² (8 ft ² - 9¼ ft ²)
Zuschnittgröße ca:	70 x 60 cm
Standardstärke:	0,8 mm
Erhältliche Farben:	Begrenzte Vorräte in 14 Standard-Farbtönen plus Hell
Klassen:	I und II

Library Calf (Bücherei-Kalbsleder)

Dieses Leder wird auf die gleiche Weise verarbeitet wie Book Calf (Buch-Kalbsleder), wobei anstelle des Anilin-Finishs die Oberfläche mit einer leichten Pigmentfärbung versehen wird. Diese Zurichtungsart eignet sich insbesondere für kleine Buchbindereien, da es sich nicht so leicht abwetzt wie Book Calf (Buch-Kalbsleder).

Durchschnittliche Hautgröße: 0,74 m² - 0,93 m² (8 ft² – 10 ft²)
Zuschnittgröße ca: 75 x 65 cm
Standardstärke: 0,8 mm
Erhältliche Farben: Begrenzte Lagervorräte in 15 Standardtönen
Klassen: I und II

Sprinkled Calf (Gesprenkeltes Kalbsleder)

Dieses Leder ist ähnlich wie Book Calf (Buch-Kalbsleder), wird jedoch zusätzlich mit Farbe „besprenkelt“. Dadurch entsteht ein ansprechendes Äußeres, wie man es häufig bei alten, in Kalbsleder gebundenen Büchern antrifft.

Durchschnittliche Hautgröße: 0,74 m² - 0,93 m² (8 ft² – 10 ft²)
Zuschnittgröße ca: 75 x 65 cm
Standardstärke: 0,8 mm
Erhältliche Farben: Besprenklung nach Vereinbarung
Klassen: I und II

Antique Calf (Kalbsleder antik)

Dieses Leder ist ähnlich wie Book Calf (Buch-Kalbsleder), wobei jedoch entweder mit einem „Schwamm“ oder durch „seitliches Aufsprühen“ eine Zweitfarbe aufgetragen wird, die dem Leder sein antikes Aussehen verleiht.

Durchschnittliche Hautgröße: 0,74 m² - 0,93 m² (8 ft² – 10 ft²)
Zuschnittgröße ca: 75 x 65 cm
Standardstärke: 0,8 mm
Erhältliche Farben: Nur auf Anfrage erhältlich (dieses Leder wird normalerweise auf Bestellung gefertigt)
Klassen: I und II

Alum Tawed Calf (Weißgegerbtes Kalbsleder)

Weißgegerbte Leder (Alaungerbung) sind für ihre archivarischen Qualitäten, extreme Stärke und Langlebigkeit bekannt. Wir stellen alaungegerbtes Kalbsleder in zwei Farbtönen her, weiß und cremefarben.

Durchschnittliche Hautgröße: 0,74 m² - 0,93 m²
Zuschnittgröße ca: 75 x 65 cm
Standardstärke: 0,9 mm
Erhältliche Farben: Weiß und Creme
Klassen: I und II

Rough Calf (Aufgerautes Kalbsleder)

Wir nehmen natürliches Kalbsleder aus unserer Standardproduktion und schleifen die Rückseite an, wodurch ein weicher, wildlederartiger „Flor“ entsteht. Aus diesem Grunde wird aufgerautes Kalbsleder auch als „Reverse Calf“ (umgekehrtes Kalbsleder) genannt. Dieses Leder wird häufig zum Binden von Rechnungsbüchern verwendet. Buch-Kalbsleder kann ebenfalls aufgeraut geliefert werden. Durch die Herstellungstechnik kann es zu Farbabweichungen zwischen den einzelnen Fertigungsreihen kommen.

Durchschnittliche Hautgröße:	0,74 m ² - 0,93 m ² (8 ft ² – 10 ft ²)
Zuschnittgröße ca:	75 x 65 cm
Standardstärke:	0,8 mm
Erhältliche Farben:	Natur
Klassen:	I und II

Alum Tawed Pig (Weißgegerbtes Schweinsleder)

Weißgegerbte Leder (Alaungerbung) sind für ihre archivarischen Qualitäten, extreme Stärke und Langlebigkeit bekannt. Wir stellen alaungegerbtes Schweinsleder in zwei Farbtönen her, weiß und cremefarben.

Durchschnittliche Hautgröße:	1,00 m ² -1,40 m ²
Zuschnittgröße ca:	100 x 85 cm
Standardstärke:	1,0 mm
Erhältliche Farben:	Weiß und Creme
Klassen:	I und II

Smooth and Glazed Goat (Weiches und glanzgestoßenes Ziegenleder)

Dieses in der Regel aus indischen Ziegenhäuten gefertigte Leder wird rein pflanzlich gegerbt. Es wird anilingefärbt und mit einer opaken Pigmentbeschichtung versehen. Wir können dieses Leder entweder mit weichem (halb-matt) oder glanzgestoßenem Finish liefern.

Durchschnittliche Hautgröße:	0,65 m ² – 0,74 m ² (7 ft ² – 8 ft ²)
Zuschnittgröße ca:	70 x 60 cm
Standardstärke:	0,8 mm
<i>Erhältliche Farben:</i>	<i>15 Standardfarbtöne</i>
Klassen:	I und II

Smooth and Glazed Skiver (Weiches und glanzgestoßenes Narbenspaltleder)

Dieses Leder wird aus der äußeren Narbenschicht einer Schafhaut gefertigt. Wie bei den weichen und glanzgestoßenen Ziegenledern wird das Leder anilingefärbt und mit einer pigmentierten Beschichtung zugerichtet.

Durchschnittliche Hautgröße:	0,74 m ² - 0,84 m ²
Zuschnittgröße ca:	70 x 60 cm
Standardstärke:	0,4 mm
<i>Erhältliche Farben:</i>	<i>15 Standardfarbtöne</i>
Klassen:	I und II

Antique Goat and Skiver (Ziegen- und Narbenspaltleder antik)

Diese Leder werden wie zuvor beschrieben zugerichtet, wobei jedoch entweder mit einem „Schwamm“ oder durch „seitliches Aufsprühen“ eine Zweitfarbe aufgetragen wird, die dem Leder sein antikes Aussehen verleiht. Dieses Leder wird auf Bestellung angefertigt und kann in verschiedenen Farbtönen hergestellt werden. Verfügbarkeit auf Anfrage.

Embossed Goatskin and Skiver (Geprägte Ziegenhaut und Narbenspaltleder)

Diese beiden Lederarten können mit unterschiedlichen Narbungen geprägt werden, wodurch eine Vielzahl von Oberflächen und Effekten erzielt wird. Auch diese Leder sind in 15 unterschiedlichen Farben erhältlich. Größe und Stärke dieser Leder ist typischerweise wie folgt:

Geprägte Ziegenhaut: 0,65 – 0,74 m² (7 – 8 ft²) - 0,8mm Stärke

Geprägtes Narbenspaltleder: 0,74 -0,84 m² - (8 – 9 ft²) - 0,4mm Stärke

Anmerkungen

- **Klassifizierung**

Klasse II bedeutet, dass die Haut leichte Fehler, winzige Löcher etc. hat. Die Qualität der Gerbung bzw. Zurichtung ist die gleiche wie bei Ledern der Klasse I. Kleine Einbände lassen sich häufig aus Häuten der Klasse II schneiden. Sollten Sie irgendwelche Zweifel haben, geben Sie bei Ihrer Bestellung bitte die benötigte Zuschnittgröße an.

- **Stärke**

Die angegebenen Stärken sind die Standardstärken einer jeden Lederart. Andere Stärken können oftmals geliefert werden. Bitte erkundigen Sie sich, ob die gewünschte Stärke erhältlich ist.

- **Spezialfarben**

Wir können die meisten Leder nach Ihren Spezifikationen einfärben. Bei Bestellmengen von weniger als 24 Häuten fällt eine geringe Gebühr für die Spezialfärbung an. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Farbwünschen an unser Londoner Verkaufsbüro bzw. an die Gerberei in Edinburgh.

- **Bearbeitung**

Die folgenden Lederarten sind besonders für das Auftragen von Blattgold und für Prägearbeiten geeignet:

Ziegenleder: Chieftain
 Pentland
 Kinauld
 Fair (Helle Leder)
 Hand Grained (Handgenarbte Leder)

Kalbsleder: alle Arten

Auf Anfrage können unsere pigmentierten Leder mit Kasein zugerichtet werden (anstelle von Akrylharzen). Dadurch eignen sie sich ebenfalls zum Auftragen von Blattgold.

Alle unsere Leder können mit echter Goldfolie bzw. mit Metallic- oder Farbfolie versehen werden.

- **Maßeinheiten:**

Flächenmaße 1 square foot (ft²) = 0,0929 Quadratmeter (m²)
 1 Quadratmeter (m²) = 10,76 square feet (ft²)

Stärke 1 ounce (oz) = 0,4 Millimeter (mm)
 1 Millimeter (mm) = 2,5 ounces (oz)